Construction

Sika Fix

Adhesivo para terminaciones y morteros

Descripción del producto

SIKA FIX es una emulsión sintética, modificada con aditivos y plastificantes , para incorporar a morteros y revestimientos cementíceos y a la cal.

Usos

Es aconsejable el uso de **SIKA FIX en**:
-Imprimación de revestimientos y terminaciones.
-Alisados y nivelación de superficies.
-Reparación de revoques a la cal.
-Revestimientos lisos y texturados en general.
-Como mejorador de adherencia y resistencia a la abrasión en pinturas y morteros a la cal.
-Mejorador de la impermeabilidad de sustrato pétreos.

Ventajas

SIKA FIX permite mejorar la adherencia a revoques, morteros, hormigones, revestimientos, etc.
-Mejora su comportamiento ante la acción de sustancias químicas.
-Aumenta su cohesividad e impermeabilidad.
-No es barrera de vapor.

Datos del Producto
Ensayos y Aprobaciones

Apariencia y Color: líquido de color blanco.
Forma de entrega: En cajas conteniendo 10 sachets de 1 lt. y bidones de 2 kg y 5 kg , baldes de 20 Kg. y tambores de 200 Kg.
Almacenaje: en envase bien cerrado y en lugar fresco y seco. Protegerlo de la corrosión. Antes de usar, se recomienda agitar el envase.
Vida Util: un año

Daros Técnicos

Densidad (aproximada , a 20 °C) : 1,010 kg/lt.

Aplicacíon

Dosis: SIKA FIX se entrega listo para usar.
Dilución: en general desde 1:1 hasta 1:5 (1 parte **SIKA FIX**: 5 agua), dependiendo del uso.

Consumo:

1) Para la imprimación de revestimientos, salpicados, terminaciones, etc.
- Aproximadamente 150 gr. por kg. de revestimiento.

2) En revestimientos, salpicados y terminaciones
- Aproximadamente 80 grs. por kg. de revestimiento.

3) En morteros
- Aproximadamente 0,5 kg/m² y por cm. de espesor.

Mezclado: diluido con el agua de amasado, se agrega al mortero o revestimiento a preparar.

Modo de Empleo

La superficie a tratar debe estar firme, limpia, libre de grasas y aceites, etc.
Se deben eliminar las partes mal adheridas, manchadas e impregnadas, si es necesario hasta picar y llegar a base limpia y resistente.
Para limpiar manchas superficiales de grasa o aceites se puede emplear soda cáustica al 10% y luego enjuagar con abundante agua limpia.
Antes de colocar la imprimación o el mortero, es conveniente humedecer los materiales muy absorbentes (excepto el yeso).

1) Imprimación de revestimientos, salpicados, terminaciones, etc.
Mezclar 1 parte de **SIKA FIX** en 3 partes de agua e incorporar al producto como agua de amasado, hasta obtener la consistencia de imprimación. Luego aplicar a pinceleta sobre la superficie previamente humedecida.
2) En revestimientos, salpicados y terminaciones
Incorporar 1 parte de **SIKA FIX** en 3 a 5 partes del agua de preparación de estos tratamientos.
3) En morteros:
Al mortero constituido por 1 parte de aglomerante y 3 partes de arena se agrega una dilución de **SIKA FIX** y agua, se mezcla hasta consistencia deseada; esta dilución debe contener 1 parte de **SIKA FIX** en 3 partes de agua.
4) En caso de revoques ya endurecidos, a los cuales no se les aplicará pintura, se puede mejorar su resistencia superficial y reducir la absorción que agua de lluvia efectuando un tratamiento superficial con **SIKA FIX** sobre el revoque. Para ello, aplicar una imprimación de 1 parte de **SIKA FIX** en 8 partes de agua por medio de brocha, pincel o pistola rociadora - Esperar 15 minutos y aplicar una mano de 1 parte de **SIKA FIX** em 4 partes de agua siguiendo el mismo procedimiento anterior.
Ante cualquier duda, consultar con nuestro Servicio Técnico.

Condiciones y Límites de Aplicación

Temperatura el sustrato: entre 5 y 30° C
Temperatura ambiente: entre 5 y 30° C
Humedad del sustrato: Saturado

Curado: Es importante evitar una desecación excesivamente rápida del mortero con **SIKA FIX,** para lo cual se tomarán las medidas pertinentes, cubriendo la superficie con un film de polietileno, con arpilleras mojadas, regando con agua limpia o aplicando el producto de curado Antisol.
También puede usarse como curador una dilución 1:2 de **SIKA FIX:** agua, aplicándola por medio de un rociador inmediatamente después de finalizado el revoque, en una cantidad de 200 gr/m^2. Se obtendrá una superficie más resistente, exenta de fisuras y con cierta resistencia ante la acción del agua de lluvia.
Cuando las condiciones climatológicas lo requieran (altas temperaturas, baja HR del aire, viento,sol) se extremarán las medidas de curado.
Limpieza de herramientas
Los útiles y herramientas se limpiarán con agua inmediatamente después de su empleo.

Utilizar guantes de goma y protección ocular.

Indicaciones de Protección Personal y del Medio Ambiente

No arrojar el producto a la tierra o a cursos de agua o desagües. En el hormigón en estado endurecido no se le conocen efectos ambientales adversos .Si fuera necesario, consultar la HOJA DE SEGURIDAD DEL PRODUCTO, solicitándola al fabricante.

Transporte: sustancia no peligrosa.
Toxicidad: producto no peligroso para el uso normal previsto. Como todo producto industrial debe evitarse su ingestión

Advertencias al Comprador

Las indicaciones de esta Instrucción de Uso, basadas en pruebas que consideramos seguras, son correctas de acuerdo con nuestra experiencia. No pudiendo controlar las condiciones de aplicación, no nos responsabilizamos por ningún daño, perjuicio o pérdidas ocasionadas por el uso inadecuado del producto. Aconsejamos al usuario que previamente determine si el mismo es apropiado para el uso particular propuesto.

Empresa adherida al "Programa Cuidado Responsable del Medio Ambiente"

SIKA ARGENTINA S.A.I.C.
Certificado de "Sistema de Aseguramiento de la Calidad" ISO 9001.

Certificado de "Sistema de Gestión Ambiental" ISO 14001.

SIKA BAHIA BLANCA
Telefax: (0291) 455-0378
SIKA CUYO: MENDOZA
Federico Moreno 1901 - Mendoza
Tel.: (0261) 429-9706
SIKA SUR: MAR DEL PLATA
Telefax: (0223) 494-1834
SIKA NOROESTE: TUCUMAN
Telefax: (0381) 422-8352

SIKA ARGENTINA S.A.I.C.
Juan Bautista Alberdi 5250 - (1678) Caseros
Provincia de Buenos Aires
Tel.: 4734-3500 y líneas rotativas
Fax: 4734-3555 / 4759-0043
Asesoramiento Técnico: 4734-3532 / 4816-3217
Dirección de Internet: http://www.sika.com.ar
E-Mail: info.gral@ar.sika.com
Info. Gral.:0800-888-7452

SIKA CAPITAL FEDERAL
Cerrito 1264 - Buenos Aires
Tel.: 4816-3217/0699-Fax: 4813-0550
SIKA CORDOBA
Enfermera Clermont 663 - Córdoba
Tel.: ((0351) 488-4848/480-9999
SIKA LITORAL: ROSARIO
Santa Fe 3254 - Rosario
Tel.: (0341) 437-5050/437-3726